

Mantenimiento del acero inoxidable

MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE: LA FRECUENCIA DEPENDE DEL ENTORNO DE LA PISCINA Y DE LA CLORACIÓN

| ENTORNO DE LA PISCINA | CLORACIÓN | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | FRECUENCIA DE LIMPIEZA |
|--|-------------|-----------------------------|--|------------------------|
| Piscinas de exterior, zonas de interior | Cloro | Estándar | Aclarar con agua | Semanalmente |
| | | | Lavar con agua y jabón | Mensualmente |
| Piscinas de exterior, zonas de interior | Sal | Alta | Aclarar con agua | Semanalmente |
| | | | Lavar con agua y jabón | Semanalmente |
| | | | Eliminar todo signo visible de oxidación o manchas con un cepillo de nilón | Mensualmente |
| Piscinas de exterior, zonas costeras | Cloro o sal | Alta | Aclarar con agua | Semanalmente |
| | | | Lavar con agua y jabón | Semanalmente |
| | | | Eliminar todo signo visible de oxidación o manchas con un cepillo de nilón | Mensualmente |
| Piscinas de interior, todas las regiones | Cloro o sal | Alta | Aclarar con agua | Semanalmente |
| | | | Lavar con agua y jabón | Semanalmente |
| | | | | Mensualmente |

Consejos de AstralPool para alargar la vida de los componentes en acero inoxidable de la piscina

El agua de la piscina debe mantenerse entre los valores siguientes:

pH del agua: 7,2-7,6

Alcalinidad: 100-175 ppm

Desinfección con Cl: 0,5-2 g/m3

Desinfección con bromo: 2-5 g/m3

No use un sistema de desinfección salina si la concentración de NaCl es > 6000 ppm.

Control de la dureza del agua: 150-250 ppm.

Realizar una limpieza manual semanal hasta encontrar la frecuencia adecuada para la piscina.

Mantener los huecos, juntas y la línea de flotación limpios y libres de partículas.

En instalaciones con podiums de salida, se debe prestar especial atención a la parte inferior de los mismos para evitar la oxidación provocada por la condensación acumulada.



PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com